

NOMBRE DEL PRODUCTO	D-SLAVATO
----------------------------	------------------

DESCRIPCION	Pintura formulada a base de resina vinil-acrílica mate, de buen rendimiento y fácil aplicación. Por su acabado de alta decoración se recomienda su uso en interiores de casas habitación, hoteles, condominios, departamentos y oficinas.
--------------------	---

CARACTERISTICAS PRINCIPALES	<p>Pintura Arena se recomienda aplicarlo sobre IX-0001 Primus Natural. Al aplicar estos dos materiales se logra un acabado decorativo cálido y no uniforme, con una apariencia deslavada sobre el muro.</p> <p><i>Nota:</i> Puede y se recomienda entintarse con colorantes Dramatone, hasta con 12 oz. / galón. Retirando el material correspondiente para agregar la tinta.</p> <p style="color: green; text-align: center;">Libre de Metales pesados (Plomo), y Mercurio</p>
------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES IX-3070	<p>Acabado Mate</p> <p>Densidad..... 1.16 +/- 0.03 Kg/lt</p> <p>Viscosidad Stormer a 25°C 85 – 95 UK</p> <p>% Sólidos en Peso 32 +/- 1 %</p> <p>Dilución recomendada*..... 10 % (agua)</p> <p>Secado duro** 1 día</p> <p>Rendimiento Teórico *** 6 - 9 m2/lt</p> <p>* Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente, "No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente".</p> <p>** Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, espesor de aplicación, humedad, ventilación, etc.</p> <p>*** El rendimiento real de esta Pintura podrá variar de acuerdo al tipo de superficie a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es sensible acoincidir con el expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicaciones y preparación de superficie están fuera del control de Pintu Sayer.</p>
---------------------------------	---

COMPOSICION	<i>Resina Vinil- Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.</i>
--------------------	--

APLICACION	<i>Brocha, Rodillo y Guante.</i>
-------------------	----------------------------------

PRIMARIO Y/O SELLADOR	<i>IX-0001 PRIMUS NATURAL</i>
------------------------------	-------------------------------

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y pintura en mal estado grasa, polvo, óxido, moho, etc., que impidan la correcta adherencia de la Pintura Arena
- Si la superficie a repintar, se encuentra en buen estado (sin cuarteaduras, desprendimiento, alcalinidad, moho, etc.), utilice **IX-0001 PRIMUS NATURAL** como sellador de superficie, de lo contrario utilice **Sellalack 5 a 1 (VS-1050)** ó **Sellalack 10 a 1 (VS-1100)**, dependiendo de la porosidad de la superficie.
- En el caso de ser necesaria la reparación de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
 - Tanto para muros de concreto como yeso, recomendamos el uso de **IT-1111 RESANA SANA**, para efectuar reparaciones, menores (grietas u orificios pequeños)
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de **Alcalinidad** (salitre) cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro. Posteriormente aplique **Sellador Contra Alkali (VS-2050)**, diluyendo 3 partes de agua por 1 de sellador, antes de aplicar PINTURA ARENA o algún otro recubrimiento.
- Cuando el muro presente exceso de humedad: Identificar la fuente de humedad y elimínela, Dejar secar perfectamente la superficie, siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, **Sellador Contra Alkali (VS-2050)**, Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
 - Nota: Para Superficies Nuevas de: mampostería, concreto, cemento y materiales similares, estas deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas, previa aplicación de un recubrimiento.

APLICACIÓN DEL ACABADO:

- No aplicar en superficies húmedas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C
- Agite perfectamente antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.
- Aplique con el instrumento de su preferencia, se recomienda utilizar Brocha, Guante o Rodillo para lograr así el acabado recomendado. Se puede aplicar por aspersión sin embargo no se obtienen los mismos resultados que con los instrumentos anteriormente mencionados.

APLICACIÓN CON BROCHA Y/O GUANTE

- Se recomienda el uso de brocha en superficies pequeña. Para lograr el deslavado deseado se deben realizar brocheos no uniformes los cuales abarquen todo el muro. Utilice brochas en buen estado y procure no depositar mucho material para poder apreciar el deslavado sobre la superficie. Para esta Pintura Arenas se recomienda ampliamente el uso de guante debido a su fácil uso y al acabado que nos proporciona.

APLICACIÓN CON RODILLO

- Utilice un rodillo cuando se trate de superficies grandes. La aplicación se debe de realizar en secciones de 50 X 50 cm. Recargue el rodillo cada vez que comience una sección.
- La apariencia de la aplicación no debe de ser uniforme, esto debido a las características de la Pintura Arena, deslice el rodillo en direcciones diversas, no siga un patrón, para lograr el efecto requerido.

Limitantes de uso:

 - El uso de este producto en pisos, escaleras, áreas de tránsito, inmersión intermitenteocontinua, ambientes químicos, corrosivos, altas temperaturas, está contraindicado. Quedando a criterio del usuario y asumiendo toda responsabilidad al realizar cualquier aplicación diferente a las que se recomiendan en esta ficha técnica.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en envases cerrados entre 5 y 35°C bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En la formulación de este producto se utilizan aditivos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Este producto tiene aditivos base solvente por lo que se recomienda aplicar este producto en lugares bien ventilados.

“Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado diez metros cuadrados (10 m2.), e informar inmediatamente al Técnico de Pintu Sayer , quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta”.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.